

GRAPHICS - Film per laminazione

 Data emissione : 05/01/2005
 Data ultima modifica : 22/05/2020

4-GL3B-01346 RI-121/200 FLOOR TALKER CLEAR AP906 PERMANENT WG90
Frontale

Film vinilico goffrato trasparente con proprietà antiscivolo.

Tipo	Vinile goffrato	
Colore e Finitura	Trasparente	
Peso	268 g/m ² ±10%	ISO-536
Spessore	200 µ ±10%	ISO 534-80

Adesivo

Adesivo base solvente acrilico permanente con ottima resistenza all'acqua e ai prodotti per la pulizia. Eccellente adesione su un'ampia gamma di superfici come il vetro, ABS, PS, PVC escluse quelle apolari (es. PP e PE).

Sigla	AP906 permanente
Tipo	Permanente acrilico
Temp. Min. di Appl.	+10°C
Temp. di Esercizio	-20°C/+140°C
Coesione	Molto Alta
Tack	Alto N/inch ²
Adesione Finale	Molto Alta N/inch

Supporto

Tipo	Glassine monosiliconata	
Colore e Finitura	Bianca	
Peso	90 g/m ² ±10%	PP-032 - ISO 536
Spessore	77 µ ±10%	ISO 534
Trasparenza	n.a. %	DIN 53 147-64

Applicazioni

Film da laminazione per grafiche sui pavimenti.

- . Infiammabilità: Autoestinguente (ISO-3795)
- . Slip resistance: classified R10 according to DIN 51130:2014
- . Durata di esposizione all'aperto: FINO A 3 MESI.
- Accoppiato (film+laminazione) per applicazioni rigorosamente su superfici lisce o su concreto liscio.

Metodi di stampa

Non stampabile.

E' raccomandato effettuare test di stampa prima dell'utilizzo.

Durata

24 mesi, riferito solo al materiale consegnato da Ritrama senza che abbia subito ulteriori trasformazioni, secondo le seguenti CONDIZIONI di STOCCAGGIO:

- Conservare il materiale a una temperatura di 22°C ± 2°C con umidità relativa del 50% ± 5%.
- L'area deve essere asciutta e pulita.
- Conservare il materiale nella confezione originale se non utilizzato al fine di proteggerlo.
- Non esporre alla luce diretta del sole o a fonti di calore.

Tutti i prodotti Ritrama sono soggetti a rigorosi controlli produttivi per garantire prodotti di qualità. Le informazioni sopra riportate sono basate su ricerche ritenute attendibili, ma esse non costituiscono garanzia. I materiali devono essere testati dall'acquirente affinché si assicuri che il prodotto sia idoneo allo scopo per il quale lo si intende utilizzare.

I dati tecnici sono soggetti a modifica senza precedente comunicazione.


Ritrama S.p.A.

 Via Senatore Simonetta, 24
 20867 Caponago (MB) ITALY
 e-mail:info@ritrama.com
 www.ritrama.com
